



UNIWORK
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001
SA 8000

www.uniwork.it



LOVELY S3

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRA
CERTIFICATION CIMAC
F-217-02376-19

PRÉCONISATION

TERTIAIRE
INDUSTRIE
MAINTENANCE
LOGISTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

TIGE : Micro-nabuccatino hydro
SEMELE DE PROPRETÉ : Everdry
EMBOUT : Composite
LAME ANTIPERFORATION : Textile
SEMELE : ITALIA en PU
DOUBLURE : Unilining
POINTURE : 35 au 42
RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRA
VERSION BASSE : Lolita S3



RÉSULTATS AUX TESTS

	Exigences Normes	Résultat Uniwork
5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRA"		
Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,36
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,30
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,16
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,13
PERFORMANCES DE LA TIGE : Micro-Nabuccatino		
5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 0,8	2,5
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 15,0	20,6
DOUBLURE UNILINING		
5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 2,0	5
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 20,0	42,7
ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON		
6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	21 J